

LUBER MASILLA RÁPIDA MULTIUSOS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Enlucido en polvo para la renovación y el retapado de grietas e imperfecciones, a base de cemento para uso interior.

Muy adecuado para trabajos que requieran una puesta en pintura y acabado, rápidos.

SOPORTES

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ■ YESO | ■ PINTURA PLÁSTICA |
| ■ ESCAYOLA | ■ AZULEJOS* |
| ■ CEMENTO | ■ PASTA DE VIDRIO* |
| ■ HORMIGÓN | ■ FONDOS DE POCA |
| ■ TABIQUES DE LADRILLO | ■ ABSORCIÓN* |
| ■ PIEDRA | |

* VER APARTADO DE OBSERVACIONES



ESPESOR MÁXIMO POR CAPA
10 mm (PARA RETAPAR)
ILIMITADO PARA RELLENAR

PROPIEDADES Y USOS

- | | |
|---|----------------------|
| ■ FRAGUADO RÁPIDO | ■ FÁCIL DE LIJAR |
| ■ SECADO RÁPIDO | ■ COLOR EXTRA BLANCO |
| ■ DOCILIDAD DE APLICACIÓN | |
| ■ APLICABLE EN CAPA FINA Y GRUESA | |
| ■ MÁXIMA ADHERENCIA INCLUSO SOBRE FONDOS POCO ABSORBENTES | |
| ■ ACABADO FINAL MUY RESISTENTE | |

MODO DE EMPLEO

01. Amasar con agua a razón de un 40-45%. Por cada saco de 15 Kg. se deben emplear para su amasado de 6 a 6.75 litros de agua. El amasado debe realizarse de forma manual o mecánica empleando una mezcladora eléctrica. Dejar reposar la pasta unos minutos y a continuación aplicar. Debido a la rapidez de fraguado de este tipo de materiales aconsejamos el preparado exacto para la utilización de producto acorde a su vida útil. Si a partir de este tiempo se observa un espesamiento, es indicativo del inicio de fraguado. No remover nunca, pues se interrumpiría la curva de fraguado.
02. **RETAPADO DE CAVIDADES:** Para el retapado de cavidades, se recomienda emplear una espátula de tamaño medio, que permita presionar bien hacia el interior del hueco. En los casos donde sea posible, procurar que el ancho de la espátula sea ligeramente superior al tamaño de la cavidad.
03. **ENLUCIDO DE LLENO:** La operación de alisado se realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba con paleta ancha, poniendo material y quitando el sobrante a continuación, procurando alisar y retapar todos los defectos de las superficies. Los empalmes se realizan al contrario, de arriba hacia abajo. Se puede aplicar por tramos, empleando maestras para dejar una superficie perfectamente plana.
04. Finalmente, después del secado, se lija la superficie y, si no se observa ninguna imperfección, se procede al pintado.

APLICACIÓN EN OBRA

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vida útil (S/ITE CI/51-L)	30 - 45 min*
Comportamiento al fuego	A2 - s1- d0 Combustible
Granulometría	300 µm - Media
pH (S/ITE CI/18-L)	7.0 - 8.0
Dureza shore C (S/ITE CI/22-L)	82
Fraguado (S/ITE CI/50-L)	50 - 1H30' Aprox.*
Limpieza herramientas	Con agua

RENDIMIENTO (S/ITE CI/62-L)

kilogramos de polvo aplicados por m ² en 1 mm de espesor	0.90 - 1.05
kilogramos de pasta aplicados por m ² en 1 mm de espesor	1.40 - 1.60

TIEMPO DE SECADO EN PROFUNDIDAD (S/ITE CI/52-L)

SOPORTE	ESPESOR MEDIO	TIEMPO
Hormigón	Capa de 1 mm	3 H Aprox.*
Pintura	Capa de 1 mm	3 H Aprox.*
Escayola	Capa de 1 mm	2 - 3 H*

DENSIDAD (S/ITE CI/53-L)

POLVO (g/ml)	PASTA (g/ml)
0.96	1.56

ADHERENCIA (S/ANEXO 2 NF P 74202-1 DTU 59.2)

SOBRE PINTURA PLÁSTICA	SOBRE CEMENTO
Superior a 0.7 MPa	Superior a 1.0 MPa

INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación de la línea LUBER está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

- Producto no inflamable. Irritante.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Los materiales de fraguado rápido permanecen inalterables durante 6 meses.

PRIMEROS AUXILIOS-MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- **INHALACIÓN:** irrita las vías respiratorias. Se recomienda el empleo de mascarillas de filtro.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** irrita los ojos. En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas.
- **INGESTIÓN:** si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica inmediatamente y permanecer en reposo. Nunca provocar el vómito.

OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, agua de amasado, temperatura y humedad ambiental).
- Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo.
- Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
- Aconsejamos leer detenidamente el apartado PREPARACIÓN DEL SOPORTE.
- Emplear el producto dentro de su tiempo de vida útil. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables.
- Los tiempos establecidos tanto para la vida útil del producto como para su fraguado, están calculados en condiciones normales de laboratorio, por tanto son orientativos, pudiendo variar dependiendo de las condiciones ambientales.
- No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas.
- Admite acabados con pintura tradicional al agua. Ante la duda aconsejamos la realización de un test sobre el enlucido, previo al pintado.
- El estado permanente de calor no conviene en los enlucidos de la gama LUBER, ya que sus componentes minerales no contienen arcillas ni ignífugos. Por lo tanto queda totalmente desaconsejado aplicar sobre fondos recalentados.
- No conviene mojar los soportes. Los productos de la gama LUBER tienen la propiedad de retener el agua de amasado, permitiendo una buena trabajabilidad sin arrancarse.
- No es recomendable la aplicación del producto sobre pinturas viejas que puedan desprenderse con la aplicación del enlucido.
- *El proceso de renovación con LUBER MASILLA RÁPIDA MULTIUSOS sobre soportes de escasa o nula absorción puede realizarse directamente sobre el sustrato limpio y saneado siempre y cuando no se sobrepase un espesor de capa total superior a 3mm.
- *Para espesores comprendidos entre 4 y 9 mm sobre fondo de escasa o nula absorción, se requiere la aplicación previa de una mano del puente adherente.
- *Queda totalmente desaconsejada la aplicación de espesores superiores a 10 mm sobre soportes de escasa o nula absorción.
- Cuando LUBER MASILLA RÁPIDA MULTIUSOS haya de ser aplicado sobre soportes de yeso o escayola, es necesario aplicar previamente un fijador consolidante o bien una imprimación sobre el fondo.
- Este producto puede emplearse para el relleno de huecos, agujeros, coqueras y desperfectos, sin tener en cuenta el límite de espesor, sin embargo, para el enlucido de lleno, no se recomienda sobrepasar el espesor máximo calculado para el producto.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.