

LUBER MASILLA UNIVERSAL EXTERIOR EN POLVO



Producto en polvo especialmente indicado para el enlucido de fachadas, retapado de cavidades y grietas al exterior.

SOPORTES

- Yeso, escayola
- Cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra
- Pintura plástica, azulejos, pasta de vidrio, fondos de poca absorción
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado rápido
- Secado rápido
- Aplicable en capa fina y gruesa
- Docilidad de aplicación
- Gran adherencia
- Acabado de gran dureza
- Recubrimiento protector
- Enlucido de lleno de fachadas
- Retapado de grietas de origen no estructural y cavidades en fachadas
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G₃E₅S₂V₂W₁A₀C₀



Agua de amasado

0.35 a 0.40 litros de agua por Kg de enlucido.



Rendimiento de 1 Kg de material

0.65 m²



10.0 – 11.0



Espesor máximo de aplicación

10 mm para enlucir
Ilimitado para rellenar



Adherencia

>1,5 MPa sobre cemento



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0 – Combustible



Vida útil

20 - 40 min.



Secado en 2 mm de espesor

Hormigón: 7H Aprox.



Granulometría

300 micras