

# LUBER MORTERO REFRACTARIO



Producto en polvo indicado para todo tipo de aplicaciones donde se requiera resistencia al calor.

## SOPORTES

- Chimeneas, hornos, paelleros, etc.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

## CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado normal
- Docilidad de aplicación
- Aplicable en capa gruesa
- Adhiere sobre fondos porosos de piedra y/o cemento
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original



### Agua de amasado

0.25 litros de agua por Kg de enlucido.



### Rendimiento de 1 Kg de material en 5 mm de espesor

0.18 m<sup>2</sup>



10.0 – 12.0



### Espesor máximo de aplicación

5 mm



### Adherencia

>0,3 MPa sobre cemento



### Clasificación al fuego

A1 – No Combustible



### Vida útil

2H Aprox.



### Tiempo de fraguado

3 H Aprox.



### Granulometría

1000 micras